




Top Glass 10

Čirá epoxidová zalévací hmota



2- komponentní čirá epoxidová zálivka do 10 mm tloušťky **Funkce:**

TopGlass 10 je zalévací pryskyřice určená k odlévání dekorativních předmětů (povrchů)

Možnosti využití:

- široké využití v designu
- zalévání stolů, pultů, reklamních předmětů, šperků a květin - možnost lítí materiálu ve vrstvě do 10 mm
- odlévání projektů pomocí silikonových forem
- využití pouze v interiéru
- možnost aplikace na vodorovné plochy do 10 mm

Vlastnosti:

- vysoká čírost
- částečná UV stabilita
- jednoduché zpracování
- dobrá chemická a mechanická odolnost
- brousitelný po cca po 2 dnech
- je vhodná k pigmentaci max. (0,5 % práškový (metalický) pigment / 2 % tekutý (epoxidový) pigment)
- nepění
- minimální smrštění
- teplotní odolnost do cca 50 °C

Zpracovatelská data:

| Spotřeba | Dle objemu odlitku |
|----------------------|--------------------|
| Mísící poměr váhový | 1,5 : 1 |
| Zpracovatelnost | 40 min. |
| Aplikační teplota | 20 – 25 °C |
| Maximální objem lití | 2 l / 2,2 kg |
| Hustota | 1,1 kg/l |
| Brousitelnost | po cca 2 dnech |

Během aplikace a vytvrzování nesmí materiál přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové, plynové hořáky, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Je nutné zajistit správnou teplotu během aplikace, ale i po celou dobu vytvrzování.

Pozor: průvan může vést k povrchovým optickým vadám.



Balení a vydatnost:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Maloobchodní balení | 1,25 kg – dle objemu odlitku |
| Maloobchodní balení | 4 kg – dle objemu odlitku |
| Maloobchodní balení | 25 kg – dle objemu odlitku |

Návod na použití:

1. Pokud zaléváte porézní materiál (dřevo, kámen, aj.) je nutné nejprve použít penetraci TopGlass Primer, kterou nanášíme štětcem nebo válečkem. Doporučujeme provést penetraci 2 – 3x dle savosti podkladu.
2. Smíchejte složku A se složkou B v daném váhovém mísicím poměru a to tak, že si složku A nalijeme do připravené čisté nádoby a poté přilijeme složku B. Vzniklou směs promícháme pomaluběžným míchadlem (200 – 300 ot./min) po dobu 2 minut. Zamíchaný materiál přelijeme do druhé čisté nádoby a znovu promícháme 1 minutu.
3. Zamíchaný materiál necháme odstát cca 5 minut, aby materiál odpěnil a poté nalijeme do připravené formy.
4. Pro dokonalé odpěnění můžeme materiál zahřát horkovzdušnou pistolí, tím usnadníme odchod bublin z materiálu. Tento krok doporučujeme provést ihned po nalití.

Skladování:

Na suchém a stinném místě při teplotě 15 – 25 °C. Při těchto podmínkách je doba skladování 12 měsíců.

H věty:

Složka A: H315, H317, H319, H411

Složka B: H302, H312, H314, H317, H332, H411, H412

P věty:

Složka A: P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P362, P391, P501

Složka B: P264, P270, P271, P280, P301+P330+P331, P302+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P312, P333+P313, P363, P391, P405, P501

Poznámky:

Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou nezávazné, jsou však zpracovány dle nejlepších poznatků a zkušenosti z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznátcích. Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto technického listu.

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk

stavebnachemia.topstone.sk

Partner/Prodejce