




TopStone PU11 EKO Hard

Polyuretanová stěrka



Polyuretanový matný lak
TopStone PU23

Uzavírací vrstva PU11 EKO Hard

Epoxidová penetrace TopStone EP01 nebo EP02 (varianty EKO)

Nosná konstrukce (strojně hladený beton, stropní deska...)

2- komponentní polyuretanová samonivelační stěrka

Funkce:

Bezespárý polyuretanový povrch určený do interiéru.

Možnosti využití:

- interiérové podlahy s požadavky na bezesparost
- prodejní prostory, showroomy, obytné plochy rodinných domů
- interiérové podlahy s požadavkem na kročejový útlum,
- designové/kreativní interiérové podlahy,
- vstupní haly, nemocnice, školy

Výhody:

- bezespárý povrch
- barevné varianty dle RAL
- designové/originalní/kreativní
- možno aplikovat na dlažbu
- flexibilní povrch
- dobrá tepelná vodivost
- snadná údržba
- hygienická nezávadnost

Vlastnosti:

- samo nivelačce
- neobsahuje rozpouštědla
- šetrnost k životnímu prostředí
- není UV stabilní
- dobrá mechanická odolnost
- snižuje přenos hluku
- částečná pružnost

Zpracovatelská data:

Doba zpracovatelnosti materiálu		+10 °C/20 minut +20 °C/15 minut +30 °C/12 minut
Doporučená teplota pokládky		20 °C
Doba vytvrzení	<p>Teplota</p> <p>10 °C 20 °C 30 °C</p>	<p>Pochází</p> <p>24 hodin 18 hodin 16 hodin</p> <p>Plné vytvrzení</p> <p>72 hodin 60 hodin 48 hodin</p>

Během aplikace a vytvrzování nesmí materiál přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Pro vytápění prostor při aplikaci nepoužívejte naftové, plynové hořáky, které mají negativní vliv na kvalitu povrchu. Je nutné zajistit dostačující větrání a správnou teplotu, a pokud je to nutné, instalujte zvlhčovač vzduchu.

Pozor: průvan může vést k povrchovým optickým vadám, např. k barevným rozdílům a rozdílům v lesku.

**Balení a vydatnost:**

Maloobchodní balení	5 kg
Velkoobchodní balení	20 kg

Skladování:

Při uložení v nemrazovém prostoru v originálním balení, v suchu a za teplot mezi 10 °C a 30 °C

Návod na použití:

1. Na vytvrzený povrch penetrační vrstvy TopStone (EP01/EP02 nebo varianta EKO) aplikujte níže popsanou technologii TopStone PU11 EKO Hard (cca po 12 až 24 hod. od aplikace penetrací TopStone).
2. Příprava nářadí: Nádoba na míchání dvou složek pojiva dle návodu, míchadlo, gumová stérka, ocelové hladítka se zuby, popřípadě bez, odvzdušňovací válec, nylonový nebo velurový válec.
3. Důkladně, dle mísícího poměru na etiketě, promíchat složky A a B TopStone PU11 EKO Hard, pomocí pomalu obrátkového míchadla po dobu 2 minut, nejlépe přelít do další nádoby a znova krátce promíchat.
4. Takto důkladně připravený materiál zpracovat do 15 minut při 20 °C vhodnou technologií, např. ocelovým hladítkem (se zuby, nebo bez).
5. TopStone PU11 EKO Soft aplikovat při stoupající teplotě, snížení rizika kondenzující vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Vzorová skladba:

- penetrace TopStone EP01/02 nebo varianta EKO.... cca 0,5kg/m²
- penetrace (záškrab) EP01/02 nebo varianta EKO.....cca 0,5kg/m²
- litá podlaha PU11 EKO Hard.....cca 2,5kg/m²
- matný lak TopStone PU23.....cca 0,1kg/m²

Pro dlouhodobou ochranu proti opotřebovaní krycích laku by se měla u pojízdných židlí používat kolečka typu W. Zároveň doporučujeme použití transparentní polykarbonátové ochranné podložky. Kluzné zatížení může vést k poškrábání krycího laku. Doporučujeme proto zřízení dostatečných čisticích zón, aby se zabránilo vnášení písku a nečistot na plochu.

POZOR! Na chemickou reakci po vytvrdenutí (kontakt s cizí látkou/předmětem např. koberce s pryžovým podkladem, pneumatiky apod.). Může dojít k odlišnému zabarvení.

H věty:

Složka A – H301, H302, H310+H330, H314, H315, H317, H318, H319, H400, H410

Složka B – H317, H319, H332, H335, H412

P věty:

Složka B – P101, P102, P271, P280, P405, P510

Technická data:

Objemová hmotnost	1,35 kg/l
Tahová přídržnost	> 1,5 N/mm ² (porušení v betonu)
Spotřeba	2,0 – 2,8 kg/m ²
Obsah sušiny hmotnostně	~100 %
Tažnost	Max. 40 %

Poznámky:

Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou nezávazné, jsou však zpracovány dle nejlepších poznatků a zkušenosti z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Výrobek se nesmí nijak upravovat nebo použít v rozporu se zněním tohoto technického listu.

TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
stavebnichemie.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

Slovenská republika

TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk

stavebnachemia.topstone.sk

Partner/Prodejce