

# TOPSTONE PU 40 FC

6.12.2023 | VERZE 1

Jednosložkový pružný tmel a lepidlo na polyurethanové bázi.

## VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Skvělá přilnavost k většině stavebních materiálů
- Rychlé vytvrzení, po vytvrzení trvale pružný
- Chemická odolnost a voděodolnost
- Možnost překrytí nátěry



Snadná údržba



Snadná tvarovatelnost



Dlouhá životnost



Vysoká odolnost



Ekologická nezávadnost



Jednoduchá a rychlá realizace

## SPECIFIKACE

### Možnost využití:

Vyplňování spár, utěšňování spár a drážek, spojení lehkých stavebních částí

### Omezení:

Aplikace na pečlivě ošetřené povrchy. Aplikace do vlhkosti betonu 4 % hm, stáří betonu min. 28 dní

### Balení:

Maloobchodní: salám 600 ml (v krabici 8 ks)

### Barva:

Šedá, bílá

### Skladování:

V originálním balení při teplotě od +5 °C do +25 °C, 12 měsíců od data výroby. Při aplikaci v chladném počasí nejprve uchovejte produkt 24 hodin před použitím při teplotě +20 °C.

# APLIKAČNÍ ČÁST

## Příprava:

- Vložte salám do prázdného tubusu tmelící pistole a uřízněte 1 cm z vrchu salámu. Zavřete tubus a připevněte nástavec. Uřízněte nástavec uhlopříčně ve správném místě.

## Aplikace do spáry:

- Pro ochranu okolních ploch doporučujeme spáry okolo páskovat „maskovací páskou“.
- V případě aplikace do široké spáry (zpravidla širší, než 25 mm) se tmel aplikuje na oba okraje spáry, třetí vrstvou je pak vyplněn prostor mezi nimi.
- Jakmile je spára zcela vyplněna, tmel se stáhne pomocí špachtle, nebo silikonové stěrky.
- Maskovací pásku poté strhneme.

## Lepení:

- Naneste v minimální tloušťce 2 mm a v maximální tloušťce 10 mm

### Upozornění:

Po aplikaci chraňte tmel před stykem s vodou minimálně 5 hodin po aplikaci.

### Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list PU 40 FC

### ZPRACOVATELSKÁ DATA

<b>Spotřeba [ml]</b>	délka spáry [m] × šířka [mm] × hloubka [mm] Příklad: délka spáry [3 m] × šířka [20 mm] × hloubka [10 mm] = 600 ml
<b>Aplikační teplota</b>	od +5 °C do +30 °C
<b>Hustota</b>	1,14 – 1,18 kg/l

#### CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice  
Česká republika  
+420 580 582 580 | info@topstone.cz  
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

#### SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123  
921 01 Piešťany  
+421 918 459 563 | info@topstone.sk  
www.topstone.sk

#### PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.