

ACRYL DECORPRIMER

21.05.2024 | VERZE 1

Akrylátová penetrace pro zvýšení přidržnosti Acryl DecorMixu k podkladu

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Sjednocuje a snižuje savost podkladu
- Zvyšuje přidržnost Acryl DecorMixu k podkladu
- Nízká spotřeba na 1 m²
- Součást systému dekorativní omítky Acryl DecorMix



**Snadná
tvarovatelnost**



**Jednoduchá a rychlá
realizace**



Dlouhá životnost



**Ekologická
nezávadnost**

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Penetrace savých i nesavých podkladů před aplikací dekorativní omítky Acryl DecorMix.

Omezení:

Penetrace musí být „suchá“ před aplikací dekorativní omítky Acryl DecorMix.

Balení:

Maloobchodní 1 kg, 5 kg

Skladování:

12 měsíců od data výroby při teplotách nad +12 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, vyzrálý a nosný. Podklad musí být zbaven prachu, nečistot, nesoudržných částí, starých nátěrů a mastných/olejových skvrn. Povrch před aplikací přebrousíme a vysajeme.

Aplikace:

Materiál se již před použitím neředí. Materiál důkladně před aplikací promícháme. Penetraci aplikujeme například štětcem nebo válečkem. Na velmi savé podklady nanášet ve dvou vrstvách (po dokonalém vyschnutí první vrstvy).

Upozornění:

Neaplikovat na vlhký podklad!

Během aplikace a vytvrzování nesmí Acryl DecorPrimer přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Při aplikaci nepoužívat hořáky produkující CO₂ a vodní páru. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

Bezpečnost:

Viz. Bezpečnostní list Acryl DecorPrimer

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Spotřeba	0,25 kg/m ²
Zpracovatelnost	60 minut při +20 °C
Plná zatížitelnost	2 dny při +20 °C
Přidržitost k betonu	≥ 0,6 MPa
Aplikační teplota	Od +10 °C do +30 °C

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.