

TOPBINDER

14.01.2025 | VERZE 1

Unikátní jednosložková UV stabilní pojící hmota pro upevnění dekorativního kameniva a kačírku

VÝHODY

- Rychlá aplikace
- Jednosložkový materiál - jednoduchá aplikace
- UV stabilní
- Možnost aplikovat pomocí rozprašovače, či konve
- Upevňuje dekorativní kamenivo kolem domů, záhonů, jezírek
- Zabraňuje vynášení kamínků z kačírku



Snadná tvarovatelnost



Ekologická nezávadnost



Jednoduchá a rychlá realizace



Snadná údržba



UV stabilní

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Slouží ke stabilizaci kamínků v dekorativních kačírcích kolem domů, záhonů, jezer. Udržuje jednotlivé kamínky na místě.

Vhodné pro všechny druhy kameniva - říční i mramorové.

Vhodné pro světlé odstíny mramorů v exteriéru.

Omezení:

Kamenivo musí být suché.

Nerealizovat na přímém slunci (pozor na teplotu podkladu, nesmí být vyšší než +25 °C).

Není určeno pro pojezd.

TopBinder nenahrazuje klasické pojivo pro kamenné koberce. Je určen ke stabilizaci kačírků.

Balení:

Maloobchodní 1 kg

Skladování:

12 měsíců od data výroby při teplotách +5 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě. Otevřené balení co nejdříve spotřebovat (pojivo reaguje se vzdušnou vlhkostí).

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

Kamínky, které chceme spojit nejdříve zbavíme všech nečistot – listů, větvičky, tráva. Po vyčištění kamínky urovnáme, tak aby byl povrch co nejrovnější.

Aplikace:

Důkladně protřepeme pojivo po dobu nejméně 2 minut. Protřepané pojivo nalijeme do rozprašovače, případně konve s rúžicí. Aplikaci provádíme stříkáním nebo poléváním kamínků.

Všechny kamínky musejí být obaleny pojivem.

Aplikujeme v tenké vrstvě cca 0,3 kg/m², 1 – 2 vrstvy. Při aplikaci 2 vrstev se zvyšuje soudržnost kamínků.

Upozornění:

Aplikace pouze na suchý povrch.

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopBinder přijít do přímého styku s vodou a chemickými látkami. Nerealizovat na přímém slunci, povrch může mít během aplikace a vytvrzování maximálně 25 °C. Vlivem vzdušné vlhkosti se může v obalu na povrchu směsi během její doby skladovatelnosti vytvořit povlak, který ale není na závadu a hmotu pod ním lze použít.

Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list TopBinder

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Spotřeba	0,3 kg/m ²
Zpracovatelnost	30 minut při +20 °C
Plná zatížitelnost	4 dní při +20 °C
Přidržnost k betonu	≥ 1,5 MPa
Aplikační teplota	od +12 °C do +25 °C

CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.