

TOPGEL

21.02.2024 | VERZE 2

2 složkový speciální epoxidový čirý gel pro uzavření struktury kamenných koberců

VÝHODY

- Otěruvzdornost
- Uzavření povrchu na vodorovných i svislých plochách
- Jednoduché zpracování (pouze 2 složky)
- Použití za nízkých teplot (+10 °C)
- Mechanická a chemická odolnost



**Snadná
tvarovatelnost**



**Ekologická
nezávadnost**



Vysoká odolnost



Snadná údržba

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Využití pouze v interiéru na uzavření povrchu kamenných koberců - vodorovná i svislá plocha, prostory zatížené vodou (koupelny).

Omezení:

Využití pouze v interiéru. Nedoporučujeme do sprchových koutů kvůli složitosti napojení podlahy na stěny.

Balení:

Maloobchodní 1,5 kg; velkoobchodní 30 kg

Skladování:

12 měsíců od data výroby při teplotách nad +12 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

TopGel aplikujeme na suchý a očištěný povrch kamenného koberce.

Aplikace:

Důkladně promícháme složku A se složkou B po dobu 2-3 minuty. K tvorbě gelu dochází ihned po smíchání složek. Míchání nikdy neopakujeme.

Aplikujeme pomocí spárovacího hladítka nebo gumové stěrky.

Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopGel přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami.

Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.

Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list TopGel složka A, složka B

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Mísící váhový poměr A : B	1,8 : 1
Spotřeba	dle frakce kameniva: 1,0 - 1,25 kg/m ² u frakce 2-4 mm 1,2 - 1,5 kg/m ² u frakce 4-7 mm
Zpracovatelnost	20-30 minut při +20 °C
Plná zatížitelnost	7 dní při +20 °C
Přidržnost k betonu	≥ 1,5 MPa
Aplikační teplota	od +10 °C do +30 °C
Pochůznost	20 hodin při +20 °C

APLIKAČNÍ VIDEO



CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.