

TOPLOCK

17.06.2024 | VERZE 1

Jednosložkový akrylátový gel pro uzavření struktury kamenných koberců

VÝHODY

- Uzavření povrchu na vodorovných i svislých plochách
- Zabraňuje usazování nečistot
- Jednoduché zpracování (pouze 1 složka)
- UV stabilní
- Jednoduchá aplikace



**Snadná
tvarovatelnost**



**Ekologická
nezávadnost**



**Jednoduchá a rychlá
realizace**



Snadná údržba



UV stabilní

SPECIFIKACE

Možnost využití:

Využití pouze v interiéru na uzavření povrchu kamenných koberců - vodorovná i svislá plocha. Prostory, které nejsou zatíženy vodou (kuchyně, pokoje).

Omezení:

Využití pouze v interiéru.

Nedoporučujeme do vlhkých prostor (koupelny), kvůli běhání.

Balení:

Maloobchodní 5 kg; velkobchodní 15 kg

Skladování:

12 měsíců od data výroby při teplotách nad +12 °C do +25 °C, v originálním obale na stinném místě.

APLIKAČNÍ ČÁST

Příprava podkladu:

Na nový povrch je možno aplikovat bez dalších příprav, nejdříve však po 24 - 48 hodinách. Povrch musí být pochůzný a nesmí lepit.

Starší povrch zbavit nečistot a nesoudržných částí. Povrch setřít vlhkým hadrem. Mastné skvrny či jiné chemické znečištění odstraníme Acetonem.

Vyčištěný povrch necháme 24 hodin vyschnout.

Aplikace:

Před aplikací TopLock promíchat pomaluobrátkovým míchadlem 1 minutu. Po zamíchání je materiál připraven k okamžité aplikaci.

Aplikujeme pomocí spárovacího hladítka nebo gumové stěrky.

Po vytvrzení je materiál čirý.

Upozornění:

Během aplikace a vytvrzování nesmí TopLock přijít do přímého styku s vodou a jinými chemickými látkami. Pozor na rosný bod, teplota vzduchu i podkladu musí být minimálně o +3 °C vyšší než rosný bod.


Bezpečnost:

Viz. bezpečnostní list TopLock

ZPRACOVATELSKÁ DATA

Spotřeba	dle frakce kameniva: 0,8 - 0,9 kg/m ² u frakce 2-4 mm 1,0 - 1,1 kg/m ² u frakce 4-7 mm
Zpracovatelnost	3 hodiny
Plná zatížitelnost	7 dní při +20 °C
Přidržitost k betonu	≥ 0,6 MPa
Aplikační teplota	od +10 °C do +30 °C
Pochůznost	24 hodin při +20 °C

APLIKAČNÍ VIDEO



CZ: TOPSTONE s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice
Česká republika
+420 580 582 580 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

ISO 9001, ISO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.

prevádzka Vrbovská cesta 123
921 01 Piešťany
+421 918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE:

Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.